


IMTT 演示 2

检测波音707典型机翼结构第二层中的裂缝

1. 两层7075 T 结构, 厚度- 第一层6.35mm;第二层7.87mm;
2. 铁铆钉;
3. 第二层的电火花裂缝靠近第二层边缘, 铆钉中心- 边缘距离=19.05mm;
4. 垂直的角形电火花裂缝指向第二层边缘



形状因子P用来表示测试数据在阻抗平面的特性

